

Производственное объединение  
«Нерудматериалы»

г. Казань 420005, ул. Магистральная.

тел. 278-77-26, 278-77-06

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Паспорт

*Травес*

фракция от 3 до 20 мм

(наименование продукции)

Потребитель \_\_\_\_\_

№ партии и количество \_\_\_\_\_

*суможное*

Зерновой состав - \_\_\_\_\_ полный остаток на ситах;

% по массе д

91,7

10мм

31,6

Д

0,5

1,25 Д

0

Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы,

17,2

% по массе

Содержание пылевидных и глинистых частиц

0,5

% по массе

Содержание глины в комках

0

% по массе

Содержание зёрен слабых пород,

100

% по массе

Содержание дроблёных зёрен

-

% по массе

Удельная эффективная активность естественных радикалов Аэфф

29

Бк/кг

Марка по прочности

1000

Марка по морозостойкости

F100

Насыпная плотность

1,62

(т/м<sup>3</sup>)

Содержание вредных примесей

*в норме*

Соответствует ГОСТ 8267-93

*кроме P<sub>1,9</sub> = 310 мм/кг*

Лаборант: \_\_\_\_\_

