

Производственное объединение  
«Нерудматериалы»

г. Казань 420005, ул. Магистральная.

тел. 278-77-26, 278-77-06

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

### Паспорт

Щебень из гранита фракция от 5 до 20 мм  
(наименование продукции)

Потребитель \_\_\_\_\_

№ партии и количество \_\_\_\_\_

суммарное

Зерновой состав - \_\_\_\_\_ полный остаток на ситах;

% по массе д

97,9

10мм

45,5

Д

8,4

1,25 Д

0

Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы,

26,0

% по массе

Содержание пылевидных и глинистых частиц

0,6

% по массе

Содержание глины в комках

0

% по массе

Содержание зёрен слабых пород,

8,4

% по массе

Содержание дроблёных зёрен

9,3

% по массе

Удельная эффективная активность естественных радикалов Аэфф

24

Бк/кг

Марка по прочности

1000

Марка по морозостойкости

F100

Насыпная плотность

1,45

(т/м<sup>3</sup>)

Содержание вредных примесей

в норме

Соответствует ГОСТ 8267-93

класс S10 = 260 ммоль/л

Лаборант: \_\_\_\_\_

